


Technisches Datenblatt

Magnetfolie anisotrop 10.000x615x0,75mm

Artikel 10422

Technische Daten

Länge L (mm)	10.000
Breite B (mm)	615
Stärke (mm)	0,75
Haftkraft (N/cm ²)	0,63
Magnetgüte	Anisotrop
Magnetwerkstoff	Ferrit
Temperaturbeständigkeit	65
Remanenz Br (mT)	210-240
Koerzitivfeldstärke (kA/m)	151-175
Gewicht (kg)	19



Technische Produktdetails

- Magnetfolie bleibt dauerhaft flexibel.
- Verklebt nicht mit der Haftfläche bis ca. 65°C. Temperaturfeste Magnetfolie bis 120°C auf Anfrage.
- Bei zweifelhafter Haftfläche, wie zum Beispiel lackierte Flächen, empfehlen wir Magnetfolien mit mindestens 1mm Dicke für mehr Sicherheit.
- Wir fertigen Zuschnitte und Stanzteile nach Ihren Angaben. Diese rüsten wir auf Wunsch auf der nicht-magnetischen Seite auch selbstklebend aus.
- Anlieferung immer begleitet von ausführlichen Gebrauchshinweisen für Händler und Nutzer.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen REACH Richtlinie.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.